



رنگ پودری سالی فام

اطلاعات فنی محصول

Code: S.A-115SP

پوشش پودری - اپوکسی پلی استر / زرد گرانیته

معرفی

پوشش پودری Code: S.A-115SP جهت دستیابی به جاهایی که قطعه در معرض نور آفتاب نباشد، استفاده میشود.

مشخصات

۵۳±۳	براقیت در ۶۰ درجه
۱.۳±۰.۲	دانسیته (گرم بر سانتی متر مکعب)
۶-۸	پوشش دهی (متر مربع بر کیلوگرم)
(محاسبات پوشش دهی بر اساس حداقل ضخامت ۵۰ میکرون و حداکثر ضخامت ۱۰۰ میکرون صورت گرفته است.)	
۷۰±۱۰	ضخامت پیشنهادی (میکرون)
۲۵ درجه سانتی گراد	دمای نگهداری
یک سال	مدت زمان مصرف

13 @ ۲۰۰C

شرایط پخت

ASTM D3359	5B	چسبندگی	آزمایشات
ASTM D3363	H	سختی	فیزیکی شیمیایی
ASTM D2794	40 in.ib	ضربه	
ASTM B117	۵۰۰ ساعت	مه نمکی (Salt Spray)	
۴۸ ساعت بدون افت براقیت		مقاومت در برابر اسیداستیک	
سطوح فلزی باید تمیز و عاری از چربی باشد. فسفات آهن و فسفات روی مقاومت سطوح آهنی را در برابر خوردگی افزایش می دهند.			زیر سازی سطوح
در محل پاشش رنگ از خوردن آشامیدن و کشیدن سیگار خودداری گردد. در هنگام اعمال رنگ از ماسک مناسب استفاده گردد تا از وارد غبار حاصله به داخل سیستم تنفسی جلوگیری گردد.			دستورالعمل صنعتی
این محصول را میتوان توسط تفنگ دستی و یا اتوماتیک با تنظیم برق ۷۰-۸۰ kv اعمال نمود.			نوع اعمال