



# رنگ پودری سالی فام

## اطلاعات فنی محصول

پوشش پودری - اپوکسی پلی استر / چکشی زرشکی نقره ای Code: H-314HT

### معرفی

پوشش پودری Code: H-314HT جهت دستیابی به جاهایی که قطعه در معرض نور آفتاب نباشد، استفاده میشود.

### مشخصات

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| براقیت در ۶۰ درجه  |                                   |
| ۱.۵±۰.۲  | دانسیته ( گرم بر سانتی متر مکعب ) |
| ۴-۶  | پوشش دهی ( متر مربع بر کیلوگرم )  |
| ( محاسبات پوشش دهی بر اساس حداقل ضخامت ۵۰ میکرون و حداکثر ضخامت ۱۰۰ میکرون صورت گرفته است. ) |                                   |
| ۱۵۰±۱۰   | ضخامت پیشنهادی ( میکرون )         |
| ۲۵ درجه سانتی گراد   | دمای نگهداری                      |
| یک سال   | مدت زمان مصرف                     |

13 @ ۲۰۰C

### شرایط پخت

|  |          |                           |                  |
|--|----------|---------------------------|------------------|
| ASTM D3359   | 5B       | چسبندگی                   | آزمایشات         |
| ASTM D3363   | H        | سختی                      | فیزیکی شیمیایی   |
| ASTM D2794   | 40 in.ib | ضربه                      |                  |
| ASTM B117  | ۵۰۰ ساعت | مه نمکی (Salt Spray)      |                  |
| ۴۸ ساعت بدون افت براقیت  |          | مقاومت در برابر اسیداستیک |                  |
| سطوح فلزی باید تمیز و عاری از چربی باشد. فسفات آهن و فسفات روی مقاومت سطوح آهنی را در برابر خوردگی افزایش می دهند.   |          |                           | زیر سازی سطوح    |
| در محل پاشش رنگ از خوردن آشامیدن و کشیدن سیگار خودداری گردد. در هنگام اعمال رنگ از ماسک مناسب استفاده گردد تا از وارد غبار حاصله به داخل سیستم تنفسی جلوگیری گردد. |          |                           | دستورالعمل صنعتی |
| این محصول را میتوان توسط تفنگ دستی و یا اتوماتیک با تنظیم برق ۷۰-۸۰ kv اعمال نمود.   |          |                           | نوع اعمال        |