



رنگ پودری سالی فام

اطلاعات فنی محصول

Code: H-520HT

پوشش پودری - اپوکسی پلی استر / چکشی آبی نقره ای

معرفی

پوشش پودری Code: H-520 HT جهت دستیابی به جاهایی که قطعه در معرض نور آفتاب نباشد، استفاده میشود.

مشخصات

براقیت در ۶۰ درجه	
دانسیته (گرم بر سانتی متر مکعب)	1.5 ± 0.2
پوشش دهی (متر مربع بر کیلوگرم)	۴-۶
(محاسبات پوشش دهی بر اساس حداقل ضخامت ۵۰ میکرون و حداکثر ضخامت ۱۰۰ میکرون صورت گرفته است.)	
ضخامت پیشنهادی (میکرون)	150 ± 10
دمای نگهداری	۲۵ درجه سانتی گراد
مدت زمان مصرف	یک سال

شرایط پخت

۱۳@۲۰۰C

آزمایشات	چسبندگی	5B	ASTM D3359
فیزیکی شیمیایی	سختی	H	ASTM D3363
	ضربه	40 in.lb	ASTM D2794
	مه نمکی (Salt Spray)	۴۰۰ ساعت	ASTM B117
	مقاومت در برابر اسیداستیک	۴۸ ساعت بدون افت براقیت	
زیر سازی سطوح	سطوح فلزی باید تمیز و عاری از چربی باشد. فسفات آهن و فسفات روی مقاومت سطوح آهنی را در برابر خوردگی افزایش می دهند.		
دستورالعمل صنعتی	در محل پاشش رنگ از خوردن آشامیدن و کشیدن سیگار خودداری گردد. در هنگام اعمال رنگ از ماسک مناسب استفاده گردد تا از وارد غبار حاصله به داخل سیستم تنفسی جلوگیری گردد.		
نوع اعمال	این محصول را میتوان توسط تفنگ دستی و یا اتوماتیک با تنظیم برق ۷۰-۸۰ kv اعمال نمود.		